

tiles
colors
passion

MAYFAIR



MAYFAIR

FORMATI
SIZES



5,7x23,2 . 2,2"x9,1

COLORI
COLOURS

VERDE

ACQUA

BOTTIGLIA

BLU

MIELE

BIANCO



SPESSORE
THICKNESS




TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla



Verde MAY23VEE
5,7x23,2 . 2,2"x9,1



Miele MAY23MI
5,7x23,2 . 2,2"x9,1



VERDE

BIANCO


	5,7x23,2 . 2,2"x9,1	MAY23VE	MAY23BI
---	---------------------	---------	---------



ACQUA

MIELE

	5,7x23,2 . 2,2"x9,1	MAY23AC	MAY23MI
---	---------------------	---------	---------



BOTTIGLIA

BLU

	5,7x23,2 . 2,2"x9,1	MAY23BO	MAY23BL
---	---------------------	---------	---------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
5,7x23,2 . 2,2"x9,1	8,5	38	0,5	120	60	18,8

Caratteristiche tecniche delle piastrelle in Gres Porcellanato CAT. Bla (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of Porcelain Stoneware CAT. Bla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value	
		Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N				
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
		(mm)	(%)	(mm)		
	10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard
		Spessore Thickness	± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
		Rettilineità lati Warpage of edges	± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
		Ortogonalità Wedging	± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
		Planarità Flatness	± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Qualità della superficie Surface Quality	Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles				
	10545-3	E _b ≤ 0,5% max individuale 0,6% E _b ≤ 0,5% individual maximum 0,6%			conforme alla norma conforms to standard	
	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 1300 N			conforme alla norma conforms to standard	
		Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: Not less than 700 N				
	10545-4	minimo 35 N/mm² - valore singolo 32 N/mm² minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm²			conforme alla norma conforms to standard	
	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
	10545-12	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm²			valore dichiarato Declared value	



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it