










CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

Gres extruido porcelánico. UNE-EN 14411 / ISO 13006, grupo Ala.
Extruded porcelain tiles. EN 14411 / ISO 13006, group Ala.

NORMA TEST	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	REQUISITOS STANDARDS	RESULTADOS RESULTS
ISO 10545-2	 <p>Dimensiones / Sizes Longitud y anchura <i>Length and width</i> Espesor <i>Thickness</i> Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i> Ortogonalidad <i>Rectangularity</i> Planaridad <i>Surface Flatness</i></p>	<p>±1,0% ±2 mm</p> <p>± 10%</p> <p>±0,5 %</p> <p>± 1,0 %</p> <p>± 0,5 %</p>	<p>±1,0% ±2 mm</p> <p>±10 %</p> <p>±0,5 %</p> <p>±1,0 %</p> <p>±0,5 %</p>
ISO 10545-3	 <p>Absorción de agua <i>Water absorption</i></p>	≤ 0,5%	≤ 0,5%
ISO 10545-4	 <p>Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i></p>	≥ 3.000 N	≥ 6.000 N
ISO 10545-8	 <p>Dilatación térmica lineal <i>Linear thermal expansion</i></p>	***	< 6,5·10 ⁻⁶ °C ⁻¹
ISO 10545-9	 <p>Resistencia al choque térmico <i>Resistance to thermal shock</i></p>	Exigida <i>Required</i>	Garantizado <i>Guaranteed</i>
ISO 10545-11	 <p>Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i></p>	Exigida <i>Required</i>	Garantizado <i>Guaranteed</i>
ISO 10545-12	 <p>Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i></p>	Exigida <i>Required</i>	Garantizado <i>Guaranteed</i>
ISO 10545-13	 <p>Resistencia a los agentes químicos <i>Chemical resistance</i></p>	Mín. B <i>Min. B</i>	A/LA/HA
ISO 10545-14	 <p>Resistencia a las manchas <i>Stain resistance</i></p>	Mín. clase 3 <i>Min. class 3</i>	Clase 5 <i>Class 5</i>